

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK BETON ARCHITECTA	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja: 1
---	--	--

O produkcie:

Tynk strukturalny o fakturze betonu architektonicznego to gotowa do użycia zaprawa na bazie żywic akrylowych i silikonowych. Idealny do ochrony pokrywania ścian, sufitów, słupów i innych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego;
- do zastosowania na ścianach i sufitach;
- używany do wykończenia ozdobnego z funkcją ochronną;
- do aplikacji na właściwie przygotowane powierzchnie: klej do siatki w systemach ociepleń, beton, tynki cementowo wapienne i gipsowe, płyty gipsowo kartonowe i gipsowo włóknowe;
- nakładanie - szpachelką ze stali nierdzewnej. Tworzenie tekstury za pomocą pacy ze stali nierdzewnej.

Skład:

- wodno-dyspersyjna;
- na bazie spoiwa polimerowego i silikonowego;
- jako wypełniacz stosuje się ultra czyste mączki marmurowe, nie zawierające rdzy;
- z dodatkiem bieli tytanowej, która zwiększa trwałość i intensywność kolorów;

Unikalne cechy:

- unikalna struktura, właściwa dla zastosowanej metody wykonawczej;
- produkt jest barwiony w masie wysokiej jakości pigmentami;
- standardowo 6 kolorów, na życzenie inne wybarwienia;
- chroniony przed działaniami biologicznymi - mchami i porostami;
- wzmocniony 2 rodzajami włókien o uzupełniających się właściwościach;
- długi czas pracy na ścianie dla lepszego efektu wizualnego;



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK BETON ARCHITECTA

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja: 1

Przygotowanie podłoża:

- Podłoża, wymienione poniżej, muszą być suche, czyste, nośne i wolne od zabrudzeń, pyłu, tłustych plam, środków antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich substancji obniżających przyczepność do podłoża i mogących powodować odbarwienia na powierzchni wyschniętego tynku. Podłoże musi być zawsze zagruntowane preparatem UNI-STIK uniwersalnym podkładem pod tynki.
- Beton – wylany co najmniej na miesiąc przed położeniem tynku. Powierzchnię dobrze wyczyścić ze środków antyadhezyjnych, a następnie zmyć wodą i odczekać do wyschnięcia.
- Tynki cementowe – położone co najmniej na tydzień przed nałożeniem tynku.
- Warstwa zbrojona zaprawą szpachlową – czysta i sucha.
- Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne – czyste, suche i mocne.

Obróbka:

- Na odpowiednio przygotowane i zagruntowane preparatem UNI-STIK uniwersalnym podkładem pod tynki podłoże należy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomiernie nanieść warstwę o grubości ok 2-5 mm. Od grubości warstwy zależy min wygląd uzyskanej struktury. Grubsza warstwa pozwala na uzyskanie bardziej okazałych „wzórów”.
- Po naniesieniu należy pacą ze stali nierdzewnej „ostemplować” powierzchnię tynku, odciągając ją prostopadle do ściany. Można użyć do tego też grubej gąbki, folii lub dłoni w rękawiczkach.
- Po przyschnięciu, kiedy paca nie klei się już do podłoża, należy zagładzić powierzchnię, ale bez wypełniania ubytków.
- Po wygładzeniu można, w celu uzyskania dodatkowego efektu połysku, tą samą pacą jeszcze raz wygładzić strukturę.

Czas schnięcia

- Tynk wysycha w przeciągu 4-6 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60% wilgotności powietrza).
- Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza, właściwości podłoża i grubości tynku. Należy unikać nakładania w warunkach wysokiej wilgotności, deszczu, mgły i niskich temperatur. Zbyt długi czas schnięcia spowodowany takimi warunkami uniemożliwia osiągnięcie przez powłokę założonych parametrów.



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

**MAJESTIK BETON
ARCHITECTA**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja: 1

Dane Techniczne	Jed. miary	Parametry
Waga produktu	kg	15
Zużycie przy grubości 2mm	kg/m ²	około 3,6/1
Wydajność z wiadra, grubość 2mm	m ²	około 4
Rozmiar ziarna	mm	0,3
Grubość warstwy	mm	od 2 do 5
Ciężar właściwy	kg/L	około 1,75
Przyczepność do podłoża betonowego	MPa	nie mniej 1
Współczynnik absorpcji wody		W3
Wytrzymałość na ściskanie	MPa	10
Wytrzymałość na zginanie	MPa	1,4
Mrozoodporność	cykle	nie mniej 100
Odporność na promieniowanie UV	%	100
Współczynnik przepuszczania pary wodnej		V2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry	W/mK	≤ 0,67
Palność	grupa	G1
Odporność na uderzenia	J	nie mniej 8
Zalecana temperatura otoczenia podczas nakładania	°C	od +15 do +25
Graniczne temperatury otoczenia podczas nakładania:	°C	od +5 do +30
Okres ważności	miesiąc	24

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK BETON ARCHITECTA	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja: 1
---	--	--

EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d] imidiazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i 2-metylo-2h-izotiazol-3-onu . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

- Produkt jest wodorozcieńczalny. Używać z zachowaniem zasad BHP stosowanych przy produktach chemii budowlanej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu stosowania. Rekomenduje się zakładanie gogli ochronnych na oczy i rękawiczek podczas pracy z produktem. Zabrudzone ubrania robocze należy wymienić na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

- KONTAKT ZE SKÓRĄ: zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- ZABRUDZENIE OCZU: zmyć natychmiast dokładnie bieżącą wodą (przez 5-10 minut) i skontaktować się z lekarzem.
- KŁOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemieścić natychmiast taką osobę na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem.
- HIGIENA: myć ręce po pracy z produktem, a ubrania robocze prać po skończonej pracy.

Ograniczona gwarancja

Ten produkt jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją producenta wystawianą przez producenta na żądanie. Skontaktuj się z producentem w celu otrzymania pełnej informacji na temat prawidłowego użycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z instrukcją w celu zachowania gwarancji producenta. Uwagi Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierają standardowe rekomendacje. Producent gwarantuje jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego przechowywania i użycia, jakość i przygotowanie podłoża, warunki atmosferyczne w jakich produkt jest nanoszony, jakość pracy i zachowanie reżimów technologicznych w trakcie procesu budowlanego. Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 102/2021 Wyprodukowano przez: MAJESTIK Sp. z o.o.; ul. Skarbka z Gór 25c/5; 03-287 Warszawa

Zakład Produkcyjny: 05-220 ZIELONKA, ul. Mazurska 17

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie

Opakowanie 15 kg