

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK GLASS GLUE KLEJ DO LUSTER	Data aktualizacji: 07.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Jednoskładnikowy, zawsze elastyczny klej na bazie wysokogatunkowego neutralnego silikonu. Neutralny w stosunku do zabezpieczonej zgodnie z normą warstwy lustrzanej - nie powoduje przebarwień.

- Odporny w szerokim zakresie temperatur: od -40°C do +150°C
- Elastyczny
- System utwardzania - neutralny
- Doskonała przyczepność do powierzchni
- Duża siła wiązania

ZASTOSOWANIE

Klejenie mozaik lustrzanych (połączenie lustro-lustro) jak i do mocowanie lusterek ozdobnych na różnych podłożach: glazurze, szkłe, tynkach, betonie, w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Łączone powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń (kurz, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa) oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność do podłoża. 2. Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu lub detergentu. 3. Powierzchnie nie powinny być przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej. Kleju używać w temperaturach powyżej +10°C. 4. Klej nanosić równoległymi pasmami lub punktowo na powierzchnię wyciskając go z opakowania za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. 5. Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu na wkręcenie dyszy wylotowej. Nie obcinać dyszy wylotowej. 6. Lustro przykleić do podłoża i pozostawić podparte do czasu związania kleju. W czasie wiązania kleju nie uszczelniać obrzeży lustra. Czas podparcia lustra i ilość naniesionego kleju zależy od wielkości i ciężaru lustra. 7. Zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć za pomocą benzyny lakowej. Ręce następnie umyć wodą z mydłem.

PREPARATU NIE NALEŻY STOSOWAĆ: 1. Na powierzchniach bitumicznych lub na materiałach, które mogą wydelać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. 2. Nie stosować w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ klej do utwardzania potrzebuje wilgoci z powietrza.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja: pasta.

Kolor: bezbarwny

System utwardzania: neutralny

Ciężar właściwy : 0,99 g/cm³

Odporność temperaturowa : -40°C do + 150°C

Czas obróbki : do 5 min.

Czas utwardzania : ok 2mm/24h

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK GLASS GLUE KLEJ DO LUSTER	Data aktualizacji: 07.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

2 | Strona

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE - Kartusz PE 300ml/12 szt karton

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 5. Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. UWAGA: Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.