

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK UNI-STIK F GRUNT POD FARBY	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	--	---

1 | Strona

O produkcie

Grunt na bazie dyspersji akrylowej i wypełniaczy marmurowych. Idealne przygotowanie powierzchni betonowych, tynków cementowych i wapiennych oraz innych powierzchni mineralnych pod farby dyspersyjne. Barwiony w 217 kolorach z wzornika Majestik Fasade Colors.

Zastosowanie

• Na zewnątrz i wewnątrz. • Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach ścian i sufitów. • Jako warstwa podkładowa pod farby dyspersyjne: akrylowe, winylowe, lateksowe, silikonowe. • Można nakładać na: beton, tynki tradycyjne, równe powierzchnie mineralne, mury, płyty g-k i drewnopochodne.

Skład

• Produkt wodorozcieńczalny. • Produkt oparty na dyspersji styrenowo-akrylowej. • Bardzo białe mączki marmurowe wolne od rdzy w charakterze wypełniaczy. • W produkcie użyto dodatku bieli tytanowej. • Produkt barwiony w masie wysokiej jakości pigmentami.

Specjalne właściwości

• Dostępny w różnych kolorach dobranych pod kolor farby. • Wyrównuje kolor podłoża w celu idealnie równego koloru wyschniętej farby. • Obniża chłonność podłoża zwiększając wydajność farby i polepszając jej wygląd po wyschnięciu. • Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia położonego gruntu przez deszcz oraz przyspieszenie etapu malowania farbą. • Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów na wyschniętej farbie zamykając strukturę podłoża

Zużycie

• Zużycie zależy od techniki nanoszenia oraz jakości podłoża. • Zużycie wynosi około 0.3 kg/m². Wydajność z wiadra 15kg wynosi około 50m².

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK UNI-STIK F GRUNT POD FARBY	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	--	---

2 | Strona

Mieszanie

- Dokładnie wymieszać UNI-STIK GRUNT POD FARBY uniwersalny podkład pod farby do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie napowietrzyć gruntu podczas mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotów mieszadła.
- Nie dodawać do gruntu żadnych przyspieszaczy, opóźniaczy i innych dodatków.

Przygotowanie podłoża

- Podłoża, wymienione poniżej, muszą być suche, czyste, nośne i wolne od zabrudzeń, pyłu, tłustych plam, środków antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich substancji obniżających przyczepność do podłoża i mogących powodować odbarwienia na powierzchni wyschniętej farby.
- Beton – wylany co najmniej na miesiąc przed położeniem gruntu. Powierzchnię dobrze wyczyścić ze środków antyadhezyjnych, a następnie zmyć wodą i odczekać do wyschnięcia.
- Tynki cementowe – położone co najmniej na tydzień przed położeniem gruntu.
- Płyty g-k i drewnopochodne – czyste i suche.
- Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne / Mury – czyste, suche i mocne.

Sposób użycia

- UNI-STIK F uniwersalny podkład pod farby może być nakładany wałkiem, pędzlem lub natryskiem.
- Nakładać grunt w jednej, równej i ciągłej warstwie.

Czas schnięcia

- Grunt wysycha w przeciągu 2 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60% wilgotności powietrza).
- Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza, właściwości podłoża i sposobu nałożenia gruntu.

Czyszczenie

- Narzędzia i wyposażenie budowy należy wyczyścić wodą niezwłocznie po ich użyciu lub zabrudzeniu.
- Wyschnięty materiał może być usunięty tylko w sposób mechaniczny.
- Świeży materiał zbierać miękką, bawełnianą szmatką. Zaschnięty materiał zebrać i wyrzucić do odpowiedniego pojemnika z odpadami.
- Zużyte pojemniki po gruncie oraz wiadra niewykorzystane zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK UNI-STIK F GRUNT POD FARBY	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	--	---

3 | Strona

Przechowywanie

- Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych wiadrach, w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Czas przydatności do użycia produktu w oryginalnie zamkniętych wiadrach: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: około 1,55 kg/L.
- Zalecana temperatura otoczenia podczas nakładania: od +5°C do +30°C.
- Odporność na zmycie przez deszcz: po około 2 godzinach od położenia.
- Nakładanie na grunt warstwy tynku: po 3 godzinach od położenia gruntu.
- Produkt spełnia wymagania wg normy PN-EN 1062-1: Połysk: G3; Grubość warstwy suchej: E3; Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: V2; Przepuszczalność wody: W2; Wielkość ziarna: S1; Przenoszenie rys: A1 metodą statyczną A.
- Limit zawartości LZO dla produktu (kat. A/a/FW): 30g/L. Produkt zawiera max. 15g/L.
- EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d] imidazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Ograniczenia

- Nakładać grunt tylko kiedy temperatura podłoża i otoczenia wynosi powyżej 5°C i poniżej 30°C. Taka temperatura powinna być zapewniona także w trakcie wysychania gruntu.
- Gruntu nie nakładać przy wilgotności powietrza powyżej 80%, w trakcie opadów atmosferycznych lub na ścianę narażoną na bezpośrednie nasłonecznienie. Takie warunki muszą być zachowane co najmniej przez 2 godziny od położenia gruntu.
- Zdrowie i bezpieczeństwo
- Produkt jest wodorozcieńczalny. Używać z zachowaniem zasad BHP stosowanych przy produktach chemii budowlanej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu stosowania.
- Rekomenduje się zakładanie gogli ochronnych na oczy i rękawiczek podczas pracy z produktem.
- Zabrudzone ubrania robocze należy wymienić na czyste.

Zasady pierwszej pomocy

- KONTAKT ZE SKÓRĄ: zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- ZABRUDZENIE OCZU: zmyć natychmiast dokładnie bieżącą wodą (przez 5-10 minut) i skontaktować się z lekarzem.
- KŁOPOTY Z ODDYCHANIE: przenieść natychmiast taką osobę na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem.
- HIGIENA: myć ręce po pracy z produktem, a ubrania robocze prać po skończonej pracy.

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK UNI-STIK F GRUNT POD FARBY	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	--	---

4 | Strona

Ważne cechy produktu

• OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 4.5/5 • ZMNIEJSZENIE CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 5/5 • WZMOCNIENIE PODŁOŻA 3/5 • UJEDNOLICENIE KOLORU PODŁOŻA 4/5 • PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ 4/5

Ograniczona gwarancja

Ten produkt jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją producenta wystawianą przez producenta na żądanie. Skontaktuj się z producentem w celu otrzymania pełnej informacji na temat prawidłowego użycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z instrukcją w celu zachowania gwarancji producenta. Uwagi Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierają standardowe rekomendacje. Producent gwarantuje jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego przechowywania i użycia, jakość i przygotowanie podłoża, warunki atmosferyczne w jakich produkt jest наносzony, jakość pracy i zachowanie reżimów technologicznych w trakcie procesu budowlanego.

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr:102/2021

Wyprodukowano przez: MAJESTIK Sp. z o.o.; ul. Skarbka z Gór 25c/5; 03-287 Warszawa,

Zakład Produkcyjny: 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 17

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie

Opakowanie: 25 kg

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK UNI-STIK F GRUNT POD FARBY	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	--	---

5 | Strona

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.