

 Majestik Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5, 03-287 Warszawa, Polska tel. +48 22 11 00 534 www.majestik.pl	KARTA TECHNICZNA MAJESTIK UNI-STIK UNIWERSALNY PODKŁAD TYNKARSKI	Data wydania: 01.12.2020 Data aktualizacji: 01.12.2020 Wersja: 1
---	--	---

O produkcie

Grunt z kruszywem marmurowym na bazie dyspersji akrylowej. Idealne przygotowanie powierzchni betonowych, tynków cementowych i wapiennych oraz innych powierzchni mineralnych pod tynki cienkowarstwowe. Dostępny w wielu gotowych do nanoszenia kolorach.

Zastosowanie

• Na zewnątrz i wewnątrz. • Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach ścian i sufitów. • Jako warstwa podkładowa pod cienkowarstwowe tynki strukturalne. • Można nakładać na: beton, tynki tradycyjne, równe powierzchnie mineralne, powierzchnie wykończone zaprawą szpachlową z zatopioną siatką zbrojącą

Skład

• Produkt wodorozcieńczalny. • Produkt oparty na dyspersji styrenowo-akrylowej. • Wyselekcjonowane bardzo białe mączki marmurowe i dolomitowe wysokiej jakości wolne od wszelkich zanieczyszczeń. • W produkcie użyto dodatku bieli tytanowej. • Produkt barwiony w masie wysokiej jakości pigmentami.

Specjalne właściwości

• Dostępny w różnych kolorach dobranych pod kolor tynku. • Zwiększa przyczepność tynku i ułatwia jego fakturowanie dzięki użyciu drobnego kruszywa marmurowego. • Wyrównuje kolor podłoża w celu idealnie równego koloru wyschniętego tynku. • Wydłuża czas otwarty pracy tynkiem dzięki obniżeniu chłonności podłoża. • Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia położonego gruntu przez deszcz oraz przyspieszenie etapu nakładania tynku. • Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów na wyschniętym tynku zamykając strukturę podłoża. • Specjalna kombinacja zagęstników nie pozwala na opadanie kruszywa na dno wiadra co ułatwia użycie produktu.

Zużycie • Zużycie zależy od techniki nanoszenia oraz jakości podłoża. • Zużycie wynosi około 0.4 kg/m². Wydajność z wiadra 15kg wynosi około 40m².

Mieszanie • Dokładnie wymieszać **UNI-STIK** do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie napowietrzyć gruntu podczas mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotów mieszadła. • Nie dodawać do gruntu żadnych przyspieszaczy, opóźniaczy i innych dodatków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoża, wymienione poniżej, muszą być suche, czyste, nośne i wolne od zabrudzeń, pyłu, tłustych plam, środków antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich substancji obniżających przyczepność do podłoża i mogących powodować odbarwienia na powierzchni wyschniętego tynku. Beton – wylany co najmniej na miesiąc przed położeniem podkładu. Powierzchnię dobrze wyczyścić ze środków antyadhezyjnych, a następnie zmyć wodą i odczekać do wyschnięcia. Tynki cementowe – położone co najmniej na tydzień przed położeniem podkładu. Warstwa zbrojona zaprawą szpachlową – czysta i sucha. Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne – czyste, suche i mocne.

 Majestik Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5, 03-287 Warszawa, Polska tel. +48 22 11 00 534 www.majestik.pl	KARTA TECHNICZNA MAJESTIK UNI-STIK UNIWERSALNY PODKŁAD TYNKARSKI	Data wydania: 01.12.2020 Data aktualizacji: 01.12.2020 Wersja: 1
---	---	---

SPOSÓB UŻYCIA: Dokładnie wymieszać **UNI-STIK** Uniwersalny podkład tynkarski do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie napowietrzyć podkładu podczas mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotów mieszadła. Nie dodawać do podkładu żadnych przyspieszaczy, opóźniaczy i innych dodatków. **UNI-STIK** Uniwersalny podkład tynkarski może być nakładany wałkiem lub pędzlem. Nakładać podkład w jednej, równej i ciągłej warstwie. Podkład wysycha w przeciągu 2 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60% wilgotności powietrza). Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza, właściwości podłoża i sposobu nałożenia podkładu. Narzędzia i wyposażenie budowy należy wyczyścić wodą niezwłocznie po ich użyciu lub zabrudzeniu. Wyschnięty materiał może być usunięty tylko w sposób mechaniczny. Świeży materiał zbierać miękką, bawełnianą szmatą. Zasznięty materiał zebrać i wyrzucić do śmieci. Zużyte pojemniki po podkładzie oraz wiadra niewykorzystane zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

PRZECHOWYWANIE: Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych wiadrach, w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Czas przydatności do użycia produktu w oryginalnie zamkniętych wiadrach: 12 miesięcy

DANE TECHNICZNE: Ciężar właściwy: około 1,55 kg/L. Zalecana temperatura otoczenia podczas nakładania: +5°C - +30°C. Odporność na zmycie przez deszcz: po około 2 godzinach od położenia. Nakładanie na podkład warstwy tynku: po 3 godzinach od położenia podkładu. Produkt spełnia wymagania wg normy PN-EN 1062-1: Połysk: G3; Grubość warstwy suchej: E3; Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: V2; Przepuszczalność wody: W2; Wielkość ziarna: S2; Przenoszenie rys: A1 metodą statyczną A. Limit zawartości LZO dla produktu (kat. A/a/FW): 30g/L. Produkt zawiera max. 15g/L. EUH 208 Zawiera: Tetrahydro -1,3,4,6-tetrakis(Hydroksymetylo) imidazo[4,5d] imidiazol-2,5(1H,3H)-dion i mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol3-onu i 2-metylo-2h-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

OGRANICZENIA: Nakładać podkład tylko kiedy temperatura podłoża i otoczenia wynosi powyżej 5°C i poniżej 30°C. Taka temperatura powinna być zapewniona także w trakcie wysychania podkładu. Podkładu nie nakładać przy wilgotności powietrza powyżej 80%, w trakcie opadów atmosferycznych lub na ścianę narażoną na bezpośrednie nasłonecznienie. Takie warunki muszą być zachowane co najmniej przez 2 godziny od położenia podkładu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: Produkt jest wodorozcieńczalny. Używać z zachowaniem zasad BHP stosowanych przy produktach chemii budowlanej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu stosowania. Rekomenduje się zakładanie gogli ochronnych na oczy i rękawiczek podczas pracy z produktem. Zabrudzone ubrania robocze należy wymienić na czyste. Zasady pierwszej pomocy. **KONTAKT ZE SKÓRĄ:** zmyć dokładnie wodą z mydłem. **ZABRUDZENIE OCZU:** zmyć natychmiast dokładnie bieżącą wodą (przez 5-10 minut) i skontaktować się z lekarzem. **KŁOPOTY Z ODDYCHANIEM:**

 Majestik Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5, 03-287 Warszawa, Polska tel. +48 22 11 00 534 www.majestik.pl	KARTA TECHNICZNA MAJESTIK UNI-STIK UNIWERSALNY PODKŁAD TYNKARSKI	Data wydania: 01.12.2020 Data aktualizacji: 01.12.2020 Wersja: 1
---	---	---

przenieść natychmiast taką osobę na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem.
HIGIENA: myć ręce po pracy z produktem, a ubrania robocze prać po skończonej pracy.