



PRZECZYTAJ ZANIM ZAMONTUJESZ!!!

Przed montażem imitacji deski dekoracyjnej DEKORIA

Deski DEKORIA dostarczone są w opakowaniach handlowym w formie zwiniętych rulonów. Przed przystąpieniem do montażu, deski przeznaczone na jedną powierzchnię należy wyjąć z opakowania, rozwinąć i ułożyć równym, czystym i płaskim podłożu, w ciepłych warunkach w temp. powyżej 18°C, celem wyrównania ich powierzchni i dobrego wykorzystania dostępnych wzorów. Klej dyspersyjny DEKOR-STIK należy przed użyciem wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej. Kleju nie należy rozcieńczać wodą.

Montowanie imitacji deski dekoracyjnej DEKORIA w warunkach dużych wahań temperatury w ciągu doby.

Przy klejeniu desek na elewacji w okresie jesienno – wiosennym należy zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe. W tym okresie bardzo często występują znaczne wahania temperatury w ciągu doby.

W nocy temperatury często spadają do wartości w zakresie 0 -5 st. C. a w ciągu dnia osiągają wartości 20-25 st. C.

Wpływa to w bardzo istotny sposób na mechanizm schnięcia kleju DEKOR-STIK.

Klej ten jest klejem dyspersyjnym (gotowym do użycia) schnącym poprzez wchłonięcie części wody zawartej w kleju przez podłoże oraz przez powolne odparowanie wody poprzez deskę.

Proces schnięcia silnie zależy od warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności) oraz od chłonności podłoża.

W warunkach jesiennych szybkość schnięcia znacznie spada i wydłuża się czas schnięcia.

Czas ten zależy od lokalnych warunków panujących podczas montażu i może być wydłużony nawet do kilku dni.

Sz szczególnie niebezpieczne w tym czasie jest nasłonecznienie powierzchni świeżo wyłożonej deskami (zwłaszcza od strony południowej).

Nasłonecznienie powoduje szybki wzrost temperatury powierzchni desek (może osiągnąć 40-50 st. C.) co przyspiesza odparowanie wody z kleju w takim stopniu, że powstające ciśnienie pod deską powoduje odspojenie deski od kleju (który jest jeszcze mokry) co objawia się tworzeniem tzw. „bąbli„ na wyklejonej powierzchni.

W związku z tym należy:

- zabezpieczyć wyklejoną powierzchnię przed nasłonecznieniem w taki sposób, aby zapewnić jednocześnie warunki do wysychania (przepływ powietrza),
- zabezpieczyć powierzchnię przed opadami,
- malować lakierem dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju (próba oderwania).

W miarę skuteczną metodą naprawy „bąbli” jest przecięcie ich ostrym nożem introligatorskim, ostrożne wprowadzenie przez powstałą szczelinę kleju montażowego ms polimer (GRIZZLY GLUE lub DIAMENT Majestik) i ponowne przyklejenie odspojonego kawałka deski i usunięcie wyciśniętego przy tym nadmiaru kleju.



Majestik Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

NIP 5242881515
REGON 382594584
KRS 0000772265

Zakład Produkcyjny
ul. Hugona Kołłątaja 17
05-220 Zielonka