

UWAGA!

Montaż deski DEKORIA w warunkach dużych wahań temperatury w ciągu doby.

Deski przed rozprostowaniem powinny pozostać w pomieszczeniu o temp. pokojowej przez ok. 2-3 godziny -zapobiega to pękaniu deski podczas rozwijania. Rozwinięte deski układamy na równej powierzchni i pozostawiamy w temp. $<15^{\circ}\text{C}$ na ok 12 godzin. Dzięki temu po naklejeniu deska nie sprężynuje co przeciwdziała odklejaniu się jej od powierzchni. W okresie jesienno-wiosennym bardzo często występują znaczne wahania temperatury w ciągu doby. W istotny sposób wpływa to na schnięcie kleju DEKOR-STIK, który wysycha poprzez wchłonięcie części wody przez podłoże oraz powolne odparowanie wody przez deskę. Proces schnięcia silnie zależy od warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności) oraz od chłonności podłoża. Proces schnięcia może być wydłużony nawet do kilku dni. Szczególnie niebezpieczne w tym czasie jest nasłonecznienie powierzchni świeżo wyłożonej deskami (zwłaszcza od strony południowej). Nasłonecznienie powoduje szybki wzrost temperatury powierzchni desek (może osiągnąć nawet $40-50^{\circ}\text{C}$) co przyspiesza odparowanie wody z kleju w takim stopniu, że powstające ciśnienie pod deską powoduje odspojenie deski od kleju (który jest jeszcze mokry) co objawia się tworzeniem tzw. „bąbli” na wyklejonej powierzchni. W związku z tym należy:

- zabezpieczyć wyklejoną powierzchnię przed nasłonecznieniem w taki sposób, aby zapewnić jednocześnie warunki do wysychania (przepływ powietrza),
- zabezpieczyć przed opadami,
- malować lakierem dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju (próba oderwania).

W miarę skuteczną metodą naprawy „bąbli” jest przecięcie ich ostrym nożem introligatorskim, ostrożne wprowadzenie przez powstałą szczelinę kleju montażowego akrylowego i ponowne przyklejenie odspojonego kawałka deski. Nadmiar wyciśniętego przy tym kleju należy usunąć.