

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK DEKORIA	Data aktualizacji: 07.12.2020 Wersja: 1
---	---	--

Elastyczna deska **DEKORIA** imituje wykończenie z naturalnego drewna. Jest trwała, odporna na warunki atmosferyczne, niepalna, ma mały ciężar właściwy (ok. 3-4 kg/m² - sama deska, ciężar z klejem to ok. 5-6,5 kg/m²), prosta do zamontowania, łatwo przylega do powierzchni, paroprzepuszczalna.

Do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wyjątkowy design elastycznej deski **DEKORIA** doda uroku każdemu wnętrzu oraz każdej elewacji. Może być stosowana na wszystkich nośnych elewacyjnych podłożach żywicznych i mineralnych systemów ociepleń.

NARZĘDZIA: Paca zębata 4mm, nóż do wykładzin, poziomica, kątownik, szpachelka, gąbka do czyszczenia, wałek.

MATERIAŁY: Klej **MAJESTIK DEKOR-STIK** zużycie około 1,5-2 kg/m² W razie potrzeby stosować Uniwersalny Podkład Tynkarski **MAJESTIK UNI-STIK**. Do zaprawek stosować **LAKIEROBEJCĘ AKRYLOWĄ MAJESTIK**. Przy stosowaniu na elewacji zaleca się impregnację **LAKIEREM OCHRONNYM MAJESTIK**.

SPOSÓB UŻYCIA: Podłoże musi być mocne, czyste i suche. Pylące i mało spoiste podłoże gruntować Uniwersalnym Podkładem Tynkarskim **MAJESTIK UNI-STIK**. W przypadku wypraw elewacyjnych produkt наносimy na finalną powierzchnię systemu ociepleń. W przypadku, gdy podłożem jest zaprawa klejowo-szpachlowa z siatką na styropianie gruntowanie wykonujemy po pełnym związaniu i wyschnięciu zaprawy. Szczególną uwagę należy zachować przy klejeniu deski na wcześniej wykonane tynki akrylowe, silikonowe lub elewacyjne powłoki malarskie. Zastosowane w nich dodatki zwiększające odporność na zabrudzenia mogą znacznie obniżyć przyczepność kleju. W takich przypadkach wymagane jest przeprowadzenie próby klejenia na małej powierzchni. Przed przystąpieniem do montażu, deski przeznaczone na jedną powierzchnię należy wyjąć z opakowania, rozwinąć i ułożyć równym, czystym i płaskim podłożu, w ciepłych warunkach w temp. powyżej 18°C, celem wyrównania ich powierzchni i dobrego wykorzystania dostępnych wzorów. Deski **DEKORIA** mogą być klejone wyłącznie klejem **MAJESTIK DEKOR-STIK** (białym lub w kolorze). Klej należy przed użyciem wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej. Klej nanosić pacą zębatą 4 mm na suchą powierzchnię 2-3 m² (zależy od warunków atmosferycznych wpływających na czas schnięcia kleju) tak aby pasma z pod pacy układały się prostopadłe do klejonej deski. Ułatwi to przyklejenie deski całą jej powierzchnią i uniknie powstania pustych przestrzeni. Optymalna temp. klejenia +10°C do +25°C. Zużycie około 2 kg/m². Uwaga! Nie rozcieńczać kleju wodą. Powierzchnie wyklejone chronić przed nasłonecznieniem i opadami do czasu wyschnięcia kleju (2-5 dni, osłaniać siatką, itp.). W zależności od warunków atmosferycznych klej należy nałożyć na taką powierzchnię aby zdążył nakleić deski i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Przysychanie kleju zdecydowanie osłabia przyczepność deski dekoracyjnej do podłoża. Przyschniętego kleju nie należy zwilżać. Należy go usunąć i nie łączyć go z klejem w opakowaniu. Po nałożeniu kleju przykładamy odpowiednio dociętą i wyrównaną deskę i dociskamy ją dłonią od środka do brzegów. Dociskanie powtarzamy ponownie przy pomocy twardego wałka malarskiego rozpoczynając wzdłuż deski od środka w kierunku krawędzi a następnie w poprzek, wyciskając w ten sposób nadmiar kleju wokół krawędzi. Brak wyciśniętego kleju przy krawędzi deski świadczy o konieczności powtórnego użycia wałka w tym miejscu. Deski docinamy

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK DEKORIA	Data aktualizacji: 07.12.2020 Wersja: 1
---	---	--

wcześniej na odpowiedni wymiar ostrym nożem do wykładzin przy pomocy kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym granulacji 80 lub 100. Miejsce po cięciu malujemy **LAKIEROBEJCĄ AKRYLOWĄ** pod kolor deski. Nadmiar kleju przy dolnej krawędzi deski należy częściowo usunąć, pozostawiając klej w ilości potrzebnej do przyklejenia następnej deski. Po przyklejeniu w przedstawiony powyżej sposób kolejnej deski, przy pomocy wilgotnej gąbki usuwamy natychmiast nadmiar kleju w szczelinie między deskami i modelujemy fugę. W przypadku klejenia deski z fugą możemy posłużyć się odpowiednim wymiarem krzyżyków dystansowych. Po zaklejeniu drugiej deski wyrównujemy raz jeszcze wałkiem krawędzie na styku paneli w celu uzyskania jak najrówniejszej powierzchni. Wszelkie zabrudzenia deski klejem usuwamy natychmiast wilgotną gąbką lub szmatką gdyż po zaschnięciu mogą być bardzo trudne do usunięcia. Przy łączeniu desek na rogach zewnętrznych docięte krawędzie styku szlifujemy przy pomocy równej pacy z papierem ściernym o granulacji 60-80 pod kątem 45°. Po wyschnięciu kleju przytartą krawędź malujemy **LAKIEROBEJCĄ AKRYLOWĄ**. Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wymierzenie, docięcie desek i dociśnięcie ich całej powierzchni do zaprawy klejowej. Po całkowitym wyschnięciu kleju ok. 3-4 dni całą powierzchnię dekoracji malujemy przy pomocy pędzla tiksotropowym **LAKIEREM OCHRONNYM** co zabezpiecza dodatkowo deski przed wpływem warunków atmosferycznych.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 5°C w suchym pomieszczeniu.

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ : C – S2 , d0

2600 x 160 x 3 mm Opakowanie: 0,84 m² (2szt.)

Dystrybutor: Majestik Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa tel. +48 22 11 00 534
www.majestik.pl