

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK PLASTOCEM	Data aktualizacji: 07.03.2021 Wersja: 1
---	---	--

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca

Stan skupienia ciecz
Barwa brązowa
Gęstość ok. 1045 g/dm³ Ph 8,5 – 10,5
Rozpuszczalność w wodzie - nieograniczona

Dozowanie zalecane 0,3 – 0,6 % maksymalne 0,6 % masy cementu
Okres przydatności 1 rok
Przechowywanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. 5 – 25 °C

Zawartość chlorków 0,5 %
Zawartość alkaliów 0,8 %

Oddziaływanie korozyjne – zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.1.

Podstawowe oddziaływanie na zaprawę* w
stosunku do wzorca bez domieszki

- redukcja ilości wody zarobowej pow. 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki pow. 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

Zastosowanie: Do cementowych zapraw murarskich i tynkarskich w okresie letnim, nadaje zaprawie mrozoodporność, redukuje wykwity na tynkach i murach, wykonane elementy (tynki, mury) są odporniejsze na zniszczenie.

Sposób użycia: Domieszkę należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 300ml do 500ml na 100kg cementu.

Zalecane dozowanie: 0,5%

Maksymalne dozowanie; 0,6%

***Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.**

Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana: PN – EN 934-3:2009+A1:2012; T2

Deklaracja właściwości użytkowych nr 0010 z 30.04.2015r.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0188/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie